



ООО "МЕТАЛАК"

109341 Москва, ул.Люблинская, д.151
тел/факс:(495) 346-92-43. e-mail: info@metalak.ru

МЕТАЛАК-1459 Защитный лак, пигментированный алюминием. Технический паспорт. ТУ 2311-001-71266523-2003

Пленкообразующее: *Раствор эпокси-полиэфирных смол, пигментированный алюминием*

Тип окрашиваемой тары

Сборная, штампованная, концевые детали, крышки СКО

Характеристики лака

Внешний вид лака: *Непрозрачная вязкая жидкость серебристо-серого цвета*

Массовая доля нелетучих веществ **38-42**
(120°C, 2 часа), %:

Массовая доля нелетучих веществ **34-38**
(200°C, 15 мин), %:

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±2,0)°C, сек: **90-150**

В некоторых версиях вязкость может быть изменена без ухудшения свойств лаковой пленки

Гарантийный срок хранения лака при температуре не выше 25°C: **12 мес со дня изготовления. Возможно увеличение вязкости без изменения свойств лаковой пленки**

Рекомендации по применению

Лак наносится на жесть или алюминий с помощью валковых лакировальных машин. Рекомендуется применять резиновые или полиэфир-уретановые валы, стойкие при длительном контакте с лаками.

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±2,0)°C, сек: **70-130 (в зависимости от состояния имеющегося лакопечатного оборудования)**

Разбавитель/замывка: **МЕТАЛАК-030А**

Тип покрытия: **внутреннее**

Подложка: **белая жесть**

Условия отверждения: **Температура на металле 210-215°C, время 12-15 мин**

Толщина лаковой пленки, г/м2: **сухой 6-8**

Внешний вид пленки лака: **Однородная глянцевая пленка серебристо-серого цвета без посторонних включений. Допускается золотистый оттенок.**

Стойкость пленки лака к стерилизации, час, не менее: **1 (3% NaCl, 0.5% уксусная к-та, 2% винн.к-та, дистилл.вода, белковая жидкость при температуре**

Стойкость пленки лака к вытяжке: **выдерживает вытяжку с коэффициентом 0.5 (банка №8, диаметр 99 мм, высота 50 мм)**

Государственная регистрация **RU.77.99.32.008.E.012973.05.11 от 04.05.2011**

Для продуктов с высоким содержанием животных и растительных белков. Может использоваться как антикоррозионный грунт.

Примечание

Предложенные здесь характеристики и/или рекомендации для нанесения являются информацией, которой мы располагаем. Так как продукты будут применяться вне нашего контроля, то никакой гарантии не предоставляется в отношении этих рекомендаций или продуктов. Потребители обязаны провести подтверждающие тесты, чтобы определить необходимые параметры для их конечного применения. Продукт следует тщательно перемешать перед использованием.

ООО "МЕТАЛАК" не несет ответственности за использование лака не по назначению.